

ПВА – Дисперсия

Примеры применения:	Бумажная и упаковочная промышленность: Универсальный клей, применяется на автоматах для запечатывания складных коробок и картонных ящиков. Для склеивания простой и мелованной бумаги, а также для производства мешочков и для каширования и дублирования бумаги.										
Характеристики/Указания по применению:	Не содержит УФ-маркера. Хорошие машинно-эксплуатационные свойства, высокая клейкость во влажном виде, высокая скорость схватывания; содержит пластификатор. Клей наносят всеми обычными клеенаносящими приспособлениями: диском, валиком, шпателем, раклей или соплом. Предписания для упаковки продуктов питания: по запросу. Для деталей оборудования, соприкасающихся с клеем мы рекомендуем нержавеющую сталь марки V2A (или более высокого качества) или нейтральные пластмассы (например, тефлон, полипропилен или полиамид).										
Технические данные:	<table> <tr> <td>Вязкость [мПас]:</td> <td>пр. 2.000 (Брукфильд)</td> </tr> <tr> <td>Сухой остаток [%]:</td> <td>пр. 51</td> </tr> <tr> <td>Плотность [г/см³]:</td> <td>пр. 1,05</td> </tr> <tr> <td>Значение pH:</td> <td>пр. 4,5</td> </tr> <tr> <td>Цвет клеевой пленки:</td> <td>бесцветно-прозрачный</td> </tr> </table>	Вязкость [мПас]:	пр. 2.000 (Брукфильд)	Сухой остаток [%]:	пр. 51	Плотность [г/см ³]:	пр. 1,05	Значение pH:	пр. 4,5	Цвет клеевой пленки:	бесцветно-прозрачный
Вязкость [мПас]:	пр. 2.000 (Брукфильд)										
Сухой остаток [%]:	пр. 51										
Плотность [г/см ³]:	пр. 1,05										
Значение pH:	пр. 4,5										
Цвет клеевой пленки:	бесцветно-прозрачный										
Очистка:	Машины и приборы после использования следует промыть холодной или теплой водой с добавлением очистительного концентрата Иоват® 192.40.										
Хранение:	Хранить в сухом и прохладном помещении (15 – 25 °C) в хорошо закрытой оригинальной упаковке. Срок годности указан на этикетке упаковки. Предохранять от мороза!										
Упаковка:	По запросу.										
Примечание:	Дальнейшие указания по использованию, транспортировке и утилизации отходов указаны в паспорте безопасности. Данные, приведенные нами в этом техническом описании, основаны на наших собственных лабораторных испытаниях и практическом опыте наших заказчиков. Но они не могут охватить все параметры, для каждого отдельного случая применения, и поэтому ни к чему не обязывают. Данные не являются гарантией свойств в юридическом смысле, ни гарантию свойств. Из этих данных, а также из нашей бесплатной технической консультации не вытекает право предъявления правовых требований.										

03/17 Все технические данные являются параметрами, представляющие средние значения. Наши технические проспекты постоянно обновляются и приводятся в соответствие с уровнем техники. Это издание аннулирует все предыдущие издания и действительно с момента выпуска. **Обратите, пожалуйста, Ваше внимание на последнюю страницу.**

Jowat 
Промышленные клеи

Важные указания

Значение склеивания, как одной из самых рациональных технологий соединений, постоянно растет и внедряется в новые области применения. Одновременно быстрым темпом растет число склеиваемых материалов. Разрабатываются новые технологии и оборудование для нанесения клея.

На эти постоянные изменения фирма Иоват отвечает интенсивными исследованиями и разработками. Квалифицированный коллектив химиков и инженеров инновативно работает над тем, чтобы оптимально проконсультировать Вас, как нашего заказчика, и предоставить Вам клей, подходящий для решения Вашей задачи.

Наши данные основаны на наших собственных лабораторных испытаниях и на практическом опыте наших заказчиков. Но они не могут охватить все параметры, для каждого отдельного случая применения, и поэтому не носят обязывающего характера. Проконсультируйтесь, пожалуйста, в каждом отдельном случае в нашем технологическом отделе об актуальном техническом уровне продукции и запросите техническое описание последнего издания. Без этой меры предосторожности Вы пойдете на свой собственный риск.

Заказчику обязательно необходимо самому проверять изготовленные нами клеи на пригодность для каждого случая применения. Это необходимо делать как при первом испытании продукции, так и при изменении текущего производства.

Поэтому новым клиентам мы рекомендуем проверять возможность применения предоставленных нами клеев на Ваших оригинальных деталях в производственных условиях. Затем склеенные детали необходимо проверить в существующих на практике условиях и дать соответствующую оценку. Это испытание обязательно.

Мы просим всех заказчиков, которые проводят изменения в своих технологических процессах, сообщать нам об этом. Это касается как изменений параметров оборудования, так и замены склеиваемых деталей. Тогда фирма Иоват может передать соответствующие знания на основании актуального уровня развития науки потребителю.

Наши данные, приведенные в этом техническом описании, основываются на практических результатах и не являются гарантией свойств в смысле новейшей юрисдикции Федерального Судебного Ведомства (BGH). Из этих данных и нашей бесплатной технической консультации не вытекают никакие обязательства.