

XM4073-S/M/L

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Термопластичный полиуретановый порошок

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Температура плавления	Метод Кофлера	150 – 160 ⁰ С
Индекс расплава (MFI)	ISO 1133	15 г/10 мин (160 ⁰ С/2,16 кг)
Плотность	ISO 1183	1,21 г/см ³
Устойчивость к стирке		60 ⁰ С
Устойчивость к сухой хим. чистке		хорошая
Твёрдость, по Шору тип А	ISO 868	70

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Порошок XM4073 рекомендуется для использования при изготовлении трансферов для нанесения на натуральные, смесовые и синтетические ткани, в том числе ткани с содержанием лайкры (эластичные).

СВОЙСТВА

Хорошая адгезия к различным видам тканей, высокая эластичность, мягкость

ДИСПЕРСНОСТЬ

S – 0 - 80 мкм
M – 80 – 200 мкм
L – 200 – 500 мкм

ХРАНЕНИЕ

Продукт необходимо хранить в сухом помещении при температуре не выше 40⁰С в плотно закрытой таре. Срок хранения – 3 года.

ГАРАНТИИ

Постоянное качество продукта гарантируется.
При нарушении условий хранения и рекомендаций по использованию продукта производитель ответственности не несёт. Рекламации предъявляются в установленном порядке.