BöttcherTop 1007

Лакировальное полотно

Компрессионное полотно с отделяемым слоем для выборочного лакирования УФ- и ВД-лаками

- Печатная машина: Лакировальная секция печатной машины
- Толщина декеля: Высота опорных колец
- Запечатываемый материал: Бумага, картон
- Лаки: Водно-дисперсионные и УФ
- Смывочные средства: Вода, традиционные, УФ



Область применения

- Гидрофильный отделяемый слой
- Микрошлифованная, полированная поверхность
- Резиновая рабочая поверхность
- Глубина рельефа 0,9 мм ± 1,0
- Отделяемый слой не содержит клей
- Высокопрочный тканевый каркас, изготовленный из предварительно вытянутых волокон



Свойства

- Общая твердость: 77° Шор А
- Предел прочности на разрыв: > 3500 Н/50 мм
- Удлинение при нагрузке 500Н/50 мм: < 1 %
- Усадка при натяжении и печати: < 2 %
- Глубина рельефа: 0,9 мм (± 1,0)
- Прочность на разрыв: 7 Н/см (± 2)



Физические свойства

- Хороший лакоперенос, толщина переносимого слоя ок. 5 г/м²
- Незначительное налипание краски в лакируемых местах
- Экономия затрат на смывку
- Маленький допуск по толщине (± 0,02 мм)
- Гомогенный перенос лака
- Превосходная совместимость с масляными и УФ-красками, традиционными и УФ-смывочными средствами
- Безупречное лакирование изображений любой формы
- Незначительное налипание лака в нелакируемых местах

Преимущества

Тканевый слой:	3
Идентификационные линии:	2, голубые
Компрессионный слой:	Закрытые микропоры



Строение полотна

Поверхность

Цвет:	Голубой
Обработка поверхности:	Шлифовка и полировка
Шероховатость (Ra):	0,4 – 0,7 мкм
Микротвердость:	58° Шор А

Толщина

Номинальная толщина:	1,96 мм (± 0,02 мм)
Допустимое макс. отклонение толщины на 1 м² офсетного полотна:	± 0,015 мм

Представленная информация о технических характеристиках публикуется в справочных целях для удобства наших клиентов. Она получена на основе практической деятельности и лабораторных испытаний. Однако возможность ее использования в каждом конкретном случае определяется условиями применения изделия, которые мы не можем контролировать. Поэтому данная информация не может служить основой для предъявления претензий по возможным убыткам или ущербу, в качестве причины которых будет названо использование данной информации.

Информацию об остальных продуктах компании можно получить на сайте компании:
www.boettcher-systems.ru

Офисы продаж и региональной поддержки ООО “Бёттчер СНГ”

Москва
Походный пр-д,
д. 4, стр. 7, офис 209
125373, Москва
Тел.:(495) 221-9003
Факс:(495) 221-9004
E-mail:
moscow@boettcher-systems.com

Санкт-Петербург
ул. Ольги Берггольц,
д. 35
192148, Санкт-Петербург
Тел.:(812) 438-1512
Факс:(812) 438-1729

Самара
пер. Тургенева,
д. 4, офис 2
443020, Самара
Тел./факс:
(846) 340-5766
Тел./факс:
(846) 333-6873

Екатеринбург
пр-т
Космонавтов, д.11,
офис 109/3
620017, Екатеринбург
Тел/факс:(343) 321-9850

Нижний Новгород
ул. Родионова, 23А
603093, Нижний Новгород,
Тел.:(831) 434-8800
Тел./факс:
(831) 434-8887