BöttcherTop 2600

Офсетное полотно

для листовой офсетной печати по бумаге и картону
Разработано для снижения затрат на полиграфическом производстве

- Печатная машина: Листовые
- Толщина декеля: По рекомендациям производителей оборудования
- Запечатываемый материал: Бумага, картон
- Краски: Традиционные и на основе растительных масел
- Смывочные средства: Традиционные, с пониженным содержанием/без летучих оргсоединений



Область применения

- Шлифованная и полированная рабочая поверхность, контролируемая шероховатость 1,0-1,3 мкм
- Более твердая по сравнению со стандартной резиновая рабочая поверхность
- Усиленный компрессионный слой
- Один тканевый слой заменен на слой из массивной резины
- Высокопрочный тканевый каркас, изготовленный из предварительно вытянутых волокон



Свойства

- Общая твердость: 81° Шор А
- Предел прочности на разрыв: > 4200 Н/50 мм
- Удлинение при нагрузке 500Н/50 мм: < 2 %
- Усадка при натяжении и печати: < 2 %
- Эластическая деформация при 100 Н/см^2 0,13 мм (6,6 %)



Физические свойства

- Высокая точность передачи полутонов
- Широкий ассортимент запечатываемых материалов (мелованные и немелованные бумага и картон)
- Превосходное отделение печатного листа (эффект Quick Release)
- Пониженное налипание краски и бумажной пыли
- Высокая устойчивость к продавам при частой смене формата, резка по формату без проблем
- Снижение окрашивания полотна и появления посторонних изображений на оттиске
- Превосходная устойчивость к продавам
- Возможность варьирования толщины запечатываемого материала

Преимущества

Тканевый слой:	3
Компрессионный слой:	Закрытые микропоры
Идентификационные линии:	2, голубые



Строение полотна

Поверхность

Цвет:	Синий
Обработка поверхности:	Шлифовка и полировка
Шероховатость (Ra):	1,0 – 1,3 мкм
Микротвердость:	62° Шор А

Толщина

Номинальная толщина:	1,96 мм (± 0,02 мм)
Допустимое макс. отклонение толщины на 1 м² офсетного полотна:	± 0,015 мм

Представленная информация о технических характеристиках публикуется в справочных целях для удобства наших клиентов. Она получена на основе практической деятельности и лабораторных испытаний. Однако возможность ее использования в каждом конкретном случае определяется условиями применения изделия, которые мы не можем контролировать. Поэтому данная информация не может служить основой для предъявления претензий по возможным убыткам или ущербу, в качестве причины которых будет названо использование данной информации.

Информацию об остальных продуктах компании можно получить на сайте компании:
www.boettcher-systems.ru

Офисы продаж и региональной поддержки ООО “Бёттчер СНГ”

Москва
Походный пр-д,
д. 4, стр. 7, офис 209
125373, Москва
Тел.:(495) 221-9003
Факс:(495) 221-9004
E-mail:
moscow@boettcher-systems.com

Санкт-Петербург
ул. Ольги Берггольц,
д. 35
192148, Санкт-Петербург
Тел.:(812) 438-1512
Факс:(812) 438-1729

Самара
пер. Тургенева,
д. 4, офис 2
443020, Самара
Тел./факс:
(846) 340-5766
Тел./факс:
(846) 333-6873

Екатеринбург
пр-т
Космонавтов, д.11,
офис 109/3
620017, Екатеринбург
Тел/факс:(343) 321-9850

Нижний Новгород
ул. Родионова, 23А
603093, Нижний Новгород,
Тел.:(831) 434-8800
Тел./факс:
(831) 434-8887