



BöttcherTOP 3900

(Офсетное полотно для листовой офсетной печати по бумаге и картону)

Разработано для снижения затрат на полиграфическом производстве


Характеристики

- ☐ Шлифованная и полированная рабочая поверхность, контролируемая шероховатость 0,9 – 1,2 мкм
- ☐ Более твердая по сравнению со стандартной резиновая рабочая поверхность
- ☐ Усиленный компрессионный слой благодаря 3-слойной структуре и большому количеству микрокапсул закрытого типа
- ☐ Каркас с резиновой пропиткой

Преимущества

- ☐ Высокая точность передачи полутонов
- ☐ Широкий ассортимент запечатываемых материалов (мелованные и немелованные бумага и картон)
- ☐ Превосходное отделение печатного листа (эффект Quick Release)
- ☐ Пониженное налипание краски и бумажной пыли
- ☐ Высокая устойчивость к продавам при частой смене формата
- ☐ Отличная устойчивость к истиранию (может использоваться для различных запечатываемых материалов и в машинах с устройством автоматической смывки полотен)
- ☐ Высокая химическая устойчивость к краскам, чистящим средствам и увлажняющим растворам
- ☐ Компенсация механических недостатков (биение цилиндра (полошение), специфическая вибрация печатной машины и ее износ)
- ☐ Незначительная усадка при приработке полотна
- ☐ Незначительное накопления бумажной пыли на поверхности полотна

BöttcherTop 3900



Технические характеристики

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Печатные машины	Листовые
Высота декеля	По рекомендации производителя оборудования
Запечатываемый материал	Бумага и картон
Краски	Традиционные и на основе растительных масел
Смывочные средства	Традиционные, с пониженным содержанием/без летучих оргсоединений

СТРУКТУРА

Кол-во слоев каркаса	3
Компрессионный слой	Микрокапсулы закрытого типа
Идентификационные линии	2, синие

ПОВЕРХНОСТЬ

Цвет	Синий
Обработка поверхности	Шлифовка и полировка
Шероховатость (Ra)	0,9 – 1,2 мкм
Микротвердость	65° Шор А

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Общая твердость	79° Шор А
Предел прочности на разрыв	> 3500 Н/50 мм
Удлинение при нагрузке 500 Н/50 мм	< 2 %
Усадка при натяжении и в процессе печати	< 2 %
Эластическая деформация при 100 Н/см ²	0,13 мм (6,6%)
Эластическая деформация при 200 Н/см ²	0,21 мм (10,7%)
Номинальная толщина	1,96 мм (± 0,02 мм)
Допустимое макс.отклонение толщины на 1 м ² офсетного полотна	± 0,015 мм

Представленная информация о технических характеристиках публикуется в справочных целях для удобства наших клиентов. Она получена на основе практической деятельности и лабораторных испытаний. Однако возможность ее использования в каждом конкретном случае определяется условиями применения изделия, которые мы не можем контролировать. Поэтому данная информация не может служить основой для предъявления претензий по возможным убыткам или ущербу, в качестве причины которых будет названо использование данной информации.

ООО «Бёттчер СНГ»

125373, Москва, Походный пр-д, д.4, стр.7, офис 209
Тел.: (495) 221-90-03, факс: (495) 221-90-04
e-mail: moscow@boettcher.ru
www.boettcher.ru